

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU  
HRN EN 14342:2013 (EN 14342:2013)**

Br: 115-1338-07-2018

Datum: 29.05.2018.

Mjesto ispitivanja:

**Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.**

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije  
i graditeljstva

Svačićeva bb

HR-35000 Slavonski Brod

tel/fax: ++385 35 446-407

**OPĆI PODACI:**

Podnositelj zahtjeva:	<b>TARA d.o.o.</b>	<b>Desimirovac</b>	<b>Srbija - 34321 Kragujevac</b>
Naziv proizvoda / tip	<b>Masivni parket oraha</b>	<b>Masivne parketne daščice s utorima i/ili perima</b>	
Proizvođač:	<b>TARA d.o.o.</b>	Podrijetlo proizvoda:	<b>Srbija</b>

**REZULTAT ISPITIVANJA:**

<b>HRN EN 14342:2013 - Drvene podne obloge - Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje - Točka 4.8 - Biološka trajnost drva</b>	Trajnost zdravog drva	<b>1</b>
	Prema gljivicama	<b>3</b>
	Prema crvima	<b>D</b>
	Prema termitima	<b>S</b>

Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani uzorak navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.



### 1. Zahtjevi ispitivanja

Određivanje biološke trajnosti uzorka drvene podne obloge prema:

HRN EN 14342:2013, točka 4.8

### 2. Laboratorijski rezultati ispitivanja:

Laboratorijska oznaka proizvoda: 000096-000-17

Datum zaprimanja uzorka: 25.09.2017.

Zaprimanje i ispitivanje proizvoda temeljem Naloga za ispitivanje br: 1482/17

2018 Uzorkovanje proizvoda izvršeno Datum: 29.05.2018.  
temeljem Zapisnika o uzimanju 035-GS/17  
uzoraka:

### 3. Opis jedinice ispitivanja

Parketne daščice izrađene su iz drva oraha, oblikovane prema HRN EN 13226:2010, površinski uljene.

Slika proizvoda:



Određivanje biološke trajnosti prema zapisu broj: 000096-000-17

Temeljem zahtjeva za određivanje biološke trajnosti drvene podne obloge, utvrđeno je slijedeće:

**4. Osnovni podaci o proizvodu:**

Vrsta drvene podne obloge:	Masivne parketne dašćice s utorima i perima
Namjena	Polaganje na ravnu suhu podlogu
Način veze sa podlogom	Lijepljenje
Mjesto polaganja / upotrebe:	Suhi natkriveni prostor
Završna površinska obrada	Uljeno
Debljina mm:	20
Vrsta drva:	Orah
Botanički naziv	Juglans regia L.
Standardna oznaka	-
Vlaga drva %	-

**5. Određivanje biološke trajnosti prema HRN EN 14342:2013, točka 4.8**

Osnovnom Normom proizvoda HRN EN 14342:2013, točkom 4.8 i Dodatkom A, određeno je da se parketnim dašćicama određuje biološka trajnost u odnosu na razrede opasnosti prema:

**HRN EN 335:2013. Trajnost zdravog drva**

Postavom drvene podne obloge u natkriveni suhi prostor određuje se razred opasnosti

1

Određivanje vrste drva:

Makroanatomskom analizom utvrđena je vrsta drva oraha.

Gustoća drva oraha prema HRN EN 350:2016, 630- 670-680 kg/m<sup>3</sup>.

Osnovnom Normom proizvoda HRN EN 14342:2013, točkom 4.8 i Dodatkom A, određeno je da se prirodna trajnost drva bez bjeljike prema HRN EN 350:2016 Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva je:

- prema gljivicama	3
- prema crvima (anobium)	D
- prema termitima	S

Bjeljika nije trajna bez tretmana zaštitnim sredstvima.

**6. Tabela razred biološke trajnosti srčevine je: 3/D/S**

**KRAJ IZVJEŠTAJA**



Direktor društva:

Mr. sc. Mladen Komac, dipl. ing.